



DE 04/01262

REC'D 06 AUG 2004

WIPO PCT

**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung  
einer Patentanmeldung**

**Aktenzeichen:** 103 28 302.1

**Anmeldetag:** 23. Juni 2003

**Anmelder/Inhaber:** Dreve Otoplastik GmbH, 59423 Unna/DE

**Bezeichnung:** Niedrigviskose, strahlungshärtbare Formulierung,  
insbesondere für die Stereolithographie, zum  
Einsatz in der Medizintechnik, insbesondere  
zur Herstellung von Ohrstücken

**IPC:** C 08 F, C 08 L

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 15. Juli 2004  
**Deutsches Patent- und Markenamt**  
**Der Präsident**  
Im Auftrag

**PRIORITY  
DOCUMENT**

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

**Stanschus**



B

## PATENTANWÄLTE

DIPL.-ING. **CONRAD KÖCHLING**  
DIPL.-ING. **CONRAD-JOACHIM KÖCHLING**

P.O. Box 20 69 - D-58020 Hagen  
Foyer Straße 135 - D-58097 Hagen  
Telefon: (+49) (0)2331/81164 + 988610  
Telefax: (+49) (0)2331/9886111  
E-mail: info@patentanwaelte-koechling.de  
Konten: Commerzbank AG, Hagen 3 515 085 (BLZ 450 400 42)  
Sparkasse Hagen 100 012 043 (BLZ 450 500 01)  
Postbank: Dortmund 5889 - 460 (BLZ 440 100 46)

Aktenzeichen:

Ann.:

Dreve Otoplastik GmbH  
Max-Planck-Str. 31

59423 Unna

VNR: 11 58 51  
Lfd. Nr. 14279/03 CJK/Bo.  
vom 23.06.2003

Niedrigviskose, strahlungshärtbare Formulierung,  
insbesondere für die Stereolithographie, zum Einsatz  
in der Medizintechnik, insbesondere zur Herstellung  
von Ohrstücken

Die vorliegende Erfindung betrifft eine  
niedrigviskose, strahlungshärtbare Formulierung zur  
stereolithographischen Herstellung von  
medizintechnischen Produkten, insbesondere zur  
Herstellung von Ohrstücken, auf Basis mindestens  
zweier Verbindungen, die radikalisch polymerisierbare  
Methacrylatfunktionen aufweisen, und mindestens eines  
für die Polymerisation der geeigneten Verbindungen  
geeigneten Photoinitiators, und mindestens des einen  
für die Stabilisierung des Stereolithographieharzes  
bestimmten Inhibitors 2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-  
yloxy (freies Radikal), der neben anderen schon in der  
Technik für Stereolithographieharze bekannten  
Inhibitoren als eine sehr vorteilhafte

Formulierungskomponente für solchartige  
Zusammensetzungen geeignet ist.

Es ist aus US. Pat. 4,575,330 bekannt, dass  
niedrigviskose, strahlungshärtbare Harze bzw.  
Harzgemische für die Herstellung von  
dreidimensionalen Objekten mittels Stereolithographie  
eingesetzt werden können. Ferner ist aus  
US. Pat. 5,487,012 und WO 01/87001 bekannt, dass die  
Stereolithographie vorteilhaft zur Herstellung von  
Ohrstücken eingesetzt werden kann. Beim  
stereolithographischen Verfahren werden  
dreidimensionale Objekte aus einer niedrigviskosen,  
strahlungshärtbaren Formulierung in der Weise  
aufgebaut, dass jeweils eine dünne Schicht (ca.  
0,0025-0,01 mm) der Formulierung mittels aktinischer  
Strahlung in definierter Weise so vorhärtet, dass die  
erzeugte Schicht die gewünschte Querschnittsform des  
Objektes an dieser Stelle vorweist. Zeitgleich wird  
die erzeugte Schicht an die im Schritt zuvor  
gehärtete Schicht polymerisiert. Der Aufbau des  
Gesamtobjektes lässt sich so mit Hilfe eines  
computergesteuerten Lasersystems wie z. B. eines  
Nd:YVO<sub>4</sub> Festkörperlaser (Viper si<sup>2</sup> SLA System, Fa. 3D

Systems, USA) bewerkstelligen. Der generierte Formkörper wird gegebenenfalls, z. B. durch Strahlenhärtung, nachgehärtet.

An die im stereolithographischen Prozess einsetzbaren Harzformulierungen werden besondere Anforderungen gestellt. Dabei sind insbesondere die Strahlungsempfindlichkeit und die Viskosität der Harzformulierungen, sowie die Festigkeit der mittels Laserhärtung vorgehärteten Formkörper zu nennen. Dieser nicht völlig gehärtete Formkörper wird in der Technik der Stereolithographie als Grünling bezeichnet, und die Festigkeit dieses Grünlings, charakterisiert durch den E-Modul und die Biegefestigkeit, bezeichnet man als Grünfestigkeit. Die Grünfestigkeit stellt für die Praxis der Stereolithographie einen wichtigen Parameter dar, da Formkörper mit geringer Grünfestigkeit sich während des Stereolithographieprozesses unter ihrem eigenen Gewicht deformieren können oder diese können während der Nachhärtung, beispielsweise mit einer Xenonbogen- oder Halogenlampe, absacken oder sich durchbiegen. Es ist daher verständlich, dass unter Berücksichtigung der oben genannten Anforderungen kompliziert

abgestimmte und formulierte Zusammensetzungen eingesetzt werden.

Beispielsweise wird von H. Kodama in Rev. Sci. Instrum. 52 (11), 1170-1173 (1981) eine niedrigviskose, strahlungshärtbare Harzformulierung offenbart, die aus einem ungesättigten Polyester, einem Acrylsäureester, Styrol und einem Polymerisationsinitiator besteht. Im Hinblick auf den Einsatz in der Stereolithographietechnik weist diese Harzformulierung jedoch eine geringe Grünfestigkeit und eine ungenügende Photoempfindlichkeit auf. Eine ebenfalls unter produktionstechnischen Gesichtspunkten ungenügende Photoempfindlichkeit weisen die in US. Pat. 4,100,141 offenbarten Harzformulierungen auf. Dabei bedeutet eine geringe Photoempfindlichkeit, dass lange Zeiten für die Herstellung der Formkörper benötigt werden. Dementsprechend muss die Photoempfindlichkeit der Stereolithographieharzformulierungen so eingestellt sein, dass sich aus dem Verhältnis von erzielter Eindringtiefe des Laserstrahles in die niedrigviskose, strahlungshärtbare Harzformulierung und der aufgewandten Strahlungsenergie ergibt, dass mit

geringer Strahlungsenergie eine möglichst große Härtungstiefe bei gleichzeitig hohem Polymerisationsgrad, guter Grünfestigkeit und ausreichender Stabilität der Harzformulierung gegen Autopolymerisation realisiert werden. Flüssige, strahlungshärtbare Harzformulierungen die den o. g. Anforderungen teilweise genügen sind beispielsweise in US. Pat. 5,476,748 oder in WO 99/50711 beschrieben. Diese als „Hybrid-System“ bezeichneten Formulierungen enthalten allerdings eine Kombination aus radikalisch und kationisch polymerisierbaren Komponenten. Sie bestehen erstens aus einer flüssigen, di- bzw. polyfunktionellen Epoxyverbindung oder aus einer Mischung, bestehend aus difunktionellen oder höherfunktionellen Epoxyverbindungen; zweitens aus einem kationischem Photoinitiator bzw. aus einer Mischung von kationischen Photoinitiatoren; drittens aus einem Photoinitiator bzw. aus einer Mischung von Photoinitiatoren für die freie radikalische Polymerisation und mindestens aus einem niedrigviskosen Poly(meth)acrylat mit einer (Meth)acrylatfunktionalität von  $n \geq 2$ , mindestens einem Diacrylat und einer Polyolkomponente aus der Gruppe hydroxylterminierter Polyether, Polyester und

Polyurethane. Dem Fachmann ist bekannt, dass solche Formulierungen unter toxikologischen Aspekten kritisch zu bewerten sind und demzufolge nicht oder nur eingeschränkt zur Herstellung von Medizinprodukten eingesetzt werden können. Beispielsweise ist bekannt, dass kationische Photoinitiatoren zu Hautreizungen und allergischen Reaktionen führen können. Ähnliches gilt für die in solchen Formulierungen eingesetzten Verbindungen mit Epoxidfunktionen. Es ist dem Fachmann ferner bekannt, dass Acrylatverbindungen ebenfalls ein erhöhtes Allergiepotential besitzen und somit Harzzusammensetzungen, wie sie z. b. in EP 0425441, EP 0914242 und EP 0579503 beschrieben sind, unter Biokompatibilitätsaspekten nicht zur Herstellung von z. b. Ohrstücken verwendet werden können. Für den Einsatz in der Medizintechnik haben sich monomere oder oligomere Dimethacrylate auf Basis von Bisphenol A oder Bisphenol F und Urethanmethacrylate mit einer Funktionalität von  $n \geq 2$  bewährt. Im Vergleich zur Gruppe der Acrylatverbindungen weist für die Technik der Stereolithographie die Gruppe der Methacrylatverbindungen jedoch eine geringere Reaktivität auf. Daraus ergeben sich die schon o. g.

Nachteile hinsichtlich Eindringtiefe des Laserstrahles und Grünfestigkeit der vorgehärteten Objekte. Infolge der geringeren Reaktivität dieser Verbindungsklasse ist es ferner notwendig, höhere Konzentrationen an einem oder mehreren Photoinitiatoren für die freie radikalische Polymerisation einzusetzen. Dies führt zu einer verringerten Stabilität gegen Autopolymerisation der Harzzusammensetzungen. Dem Fachmann ist weiterhin bekannt, dass in der Technik der Stereolithographie bei der Herstellung einer großen Anzahl kleinteiliger Objekte von geringer Masse eine erhöhte mechanische und thermische Belastung der Stereolithographieharzformulierung vorliegt, die zu einer Autopolymerisation des Stereolithographieharzes bzw. zu sich verändernden Eigenschaften der Harzzusammensetzung und der daraus generierten Formkörper führen kann. Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, dass bei geringem Harzverbrauch die auf einer Plattform fixierten, vorgehärteten Formkörper relativ häufig aus dem Bauraum der Stereolithographieanlage entfernt werden müssen. Daraus resultieren Temperaturschwankungen des Stereolithographieharzes im Bauraum. Zum anderen ergibt sich bei der Produktion von Ohrstücken ein



relativ großes Oberflächen- zu Volumenverhältnis der generierten Formkörper. Es ist dem Fachmann bekannt, dass bei der freien radikalischen Polymerisation infolge von Sauerstoffzutritt eine Inhibierungsschicht an der Oberfläche der Formkörper zurückbleibt. Das nur unvollständig an- bzw. auspolymerisierte Harz kann sich so während des Bauprozesses von der Oberfläche des Probenkörpers in das Stereolithographieharz lösen.

Aus diesen Punkten ist ersichtlich, dass bei der Herstellung von Ohrstücken mittels der stereolithographischen Technik die Stabilisierung der niedrigviskosen, strahlungshärtbaren Harzzusammensetzung ein bedeutender Parameter ist.

Unter produktionstechnischen Gesichtspunkten ist es daher wünschenswert, dass bei möglichst konstanter Eindringtiefe des Laserstrahles die kritische Energie der Stereolithographieharzformulierung der Anwendung entsprechend eingestellt werden kann.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Stereolithographieharzformulierung für die Produktion von Medizinprodukten, insbesondere von Ohrstücken, zur Verfügung zu stellen, die sowohl die mechanischen, toxikologischen als auch die an das Rapid

Manufacturing mittels Stereolithographie gestellten Anforderungen erfüllt. Es wurde nun gefunden, dass ein niedrigviskoses, aus einem oder mehreren voneinander verschiedenen monomeren oder oligomeren Dimethacrylaten auf Basis von Bisphenol A oder Bisphenol F bestehendes Harzgemisch, das ausserdem ein Urethanmethacrylat mit einer Funktionalität von  $n < 4$  und einer Viskosität  $< 10 \text{ Pa s}$ , weiterhin ein monomeres aliphatisches oder cycloaliphatisches Dimethacrylat mit einer Viskosität  $< 3 \text{ Pa s}$  und das 2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-yloxy (freies Radikal) enthält, für die Technik der Stereolithographie eingesetzt werden kann und das bei der Härtung mittels Lasers vorgehärtete Formkörper ergibt, die sich durch eine hohe Grünfestigkeit auszeichnen.

Überraschenderweise wurde weiter gefunden, dass mit dem Inhibitor 2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-yloxy (freies Radikal) strahlungshärtbare, niedrigviskose Stereolithographieharzformulierungen herstellbar sind, deren Verhältnis von kritischer Energie zur Eindringtiefe des Laserstrahles in weiten Bereichen eingestellt werden können. Die durch Aushärtung erhaltenen Formkörper weisen neben guten mechanischen Eigenschaften exzellente Biokompatibilität auf, sind

hartelastisch und können nachbehandelt wie beispielsweise geschliffen oder lackiert werden.

Der Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist dementsprechend ein niedrigviskoses, strahlungshärtbares Stereolithographieharz, enthaltend

- a) 55-95 Gew.-% eines monomeren oder oligomeren Dimethacrylats auf Basis von Bisphenol A oder Bisphenol F
- b) 0-20 Gew.-% eines Urethanmethacrylats mit einer Funktionalität von  $n < 4$  und einer Viskosität  $< 10$  Pa s
- c) 2-15 Gew.-% eines monomeren aliphatischen oder cycloaliphatischen Dimethacrylats mit einer Viskosität  $< 3$  Pa s
- d) 0-15 Gew.-% eines monofunktionellen Methacrylats mit einer Viskosität  $< 3$  Pa s
- e) 0,5-6 Gew.-% eines oder einer Kombination mehrerer Photoinitiatoren, deren Absorption im Wellenlängenbereich des eingesetzten Laserstrahles liegt
- f) 0,0001-2 Gew.-% des Inhibitors 2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-yloxy (freies Radikal), auch in

Verbindung mit denen, dem Stereolithographiefachmann bekannten Inhibitoren

- g) 0-40 Gew.-% an Füllstoffen
- h) 0-5 Gew.-% an Farbpigmenten
- i) 0-5 Gew.-% an üblichen Additiven wie UV-Stabilisatoren oder Verlaufsadditiven, wobei der Anteil der Komponenten a) bis h) zusammen 100 Gew.-% beträgt.

Vorzugsweise enthält das erfindungsgemäße Gemisch

- a) 60-90 Gew.-% eines n-fach ethoxylierten Bisphenol-A-Dimethacrylats mit einem Ethoxylierungsgrad von  $n < 10$  oder eine Mischung n-fach ethoxylierter Bisphenol-A-Dimethacrylate mit einem Ethoxylierungsgrad von  $n < 10$
- b) 5-17 Gew.-% eines aliphatischen oder cycloaliphatischen Urethanmethacrylats mit einer Funktionalität von  $n < 4$  und einer Viskosität  $< 10 \text{ Pa} \cdot \text{s}$
- c) 3-10 Gew.-% eines monomeren aliphatischen oder cycloaliphatischen Dimethacrylats mit einer Viskosität  $< 3 \text{ Pa} \cdot \text{s}$
- d) 2-10 Gew.-% eines monofunktionellen Methacrylats mit einer Viskosität  $< 3 \text{ Pa} \cdot \text{s}$
- e) 1-4 Gew.-% eines oder einer Kombination mehrere Photoinitiatoren, deren Absorption im

Wellenlängenbereich des eingesetzten Laserstrahles  
liegt

- f) 0,005-0,05 Gew.-% des Inhibitors 2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-yloxy (freies Radikal), auch in Verbindung mit denen, dem Stereolithographiefachmann bekannten Inhibitoren
- g) 0-20 Gew.-% an Füllstoffen
- h) 0-5 Gew.-% an Farbpigmenten
- i) 0,01-3 Gew.-% an üblichen Additiven wie UV-Stabilisatoren oder Verlaufsadditiven, wobei der Anteil der Komponenten a) bis h) zusammen 100 Gew.-% beträgt.

Als Verbindungen der Komponente (a) eignen sich beispielsweise Dimethacrylate des (n)-alkoxyliertem Bisphenol A wie Bisphenol-A-ethoxylat(2)dimethacrylat, Bisphenol-A-ethoxylat(4)dimethacrylat, Bisphenol-A-propoxylat(2)dimethacrylat, Bisphenol-A-propoxylat(4)dimethacrylat sowie Dimethacrylate des (n)-alkoxylierten Bisphenol F wie Bisphenol-F-ethoxylat(2)dimethacrylat und Bisphenol-F-ethoxylat(4)dimethacrylat, Bisphenol-F-propoxylat(2)dimethacrylat, Bisphenol-F-

propoxylat(4)dimethacrylat und Mischungen dieser. Vorzugsweise verwendet man monomere oder oligomere Dimethacrylate auf Basis von Bisphenol A, insbesondere das Bisphenol-A-ethoxylat(2)dimethacrylat und das Bisphenol-A-ethoxylat(4)dimethacrylat. Besonders bevorzugt sind dabei Mischungen dieser beiden Dimethacrylate auf Bisphenol-A-Basis, mit einem Anteil an Bisphenol-A-ethoxylat(4)dimethacrylat > Bisphenol-A-ethoxylat(2)dimethacrylat.

Die in den erfindungsgemässen Formulierungen als Komponente (b) eingesetzten Urethanmethacrylate mit einer Funktionalität  $\leq 4$  sind dem Fachmann bekannt und können in bekannter Weise hergestellt werden, indem man beispielsweise ein hydroxylterminiertes Polyurethan mit Methacrylsäure zum entsprechenden Urethanmethacrylat umsetzt, oder indem man ein isocyanatterminiertes Präpolymer mit Hydroxymethacrylaten umsetzt. Entsprechende Verfahren sind z. B. aus EP 0579503 bekannt. Urethanmethacrylate sind auch im Handel erhältlich und werden beispielsweise unter der Bezeichnung PC-Cure® von der Firma Piccadilly Chemicals, unter der Produktbezeichnung CN 1963 von der Firma Sartomer und

45

- 14 -

unter der Bezeichnung Genomer® von der Firma Rahn vertrieben.

Bevorzugt werden als Urethanmethacrylate solche eingesetzt, die mit einer Funktionalität von  $n < 4$  und aus aliphatischen Edukten hergestellt worden sind, insbesondere das aus HEMA und TMDI erhaltene Isomerengemisch 7,7,9- (bzw. 7,9,9-) Trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecan-1,16-diol-dimethacrylat.

Als Verbindungen der Komponente (c) können beispielsweise eingesetzt werden: 1,3-

Butandioldimethacrylat, 1,6-Hexandioldimethacrylat, 1,3-Butylenglykoldimethacrylat,

Diethylenglykoldimethacrylat,

Ethylenglykoldimethacrylat, Neopentylidimethacrylat,

Polyethylenglykoldimethacrylat,

Triethylenglykoldimethacrylat und

Tetraethylenglykoldimethacrylat und bevorzugt 1,4-

Butandioldimethacrylat. Solche Produkte sind im Handel erhältlich, beispielsweise von der Firma Sartomer.

In den erfindungsgemässen Formulierungen können als Komponente (d) beispielsweise folgende Verbindungen

enthalten sein: Allylmethacrylat, Methyl-, Ethyl-, n-Propyl-, n-Butyl-, Isobutyl-, n-Hexyl-, 2-Ethylhexyl-, n-Octyl-, n-Decyl-, n-Dodecyl-, Isobornyl-, Isodecyl-, Lauryl-, Stearylmethacrylat, 2-Hydroxyethyl-, 2- und 3-Hydroxypropylmethacrylat,

Tetrahydrofurfurylmethacrylat und

Cyclohexylmethacrylat. Besonders bevorzugt ist dabei Ethylmethacrylat.

Als Komponente (e) können als Photoinitiatoren alle Typen eingesetzt werden, die bei der entsprechenden Bestrahlung freie Radikale bilden. Dabei sind bekannte Photoinitiatoren Verbindungen der Benzoin-, Benzoinether, wie Benzoin, Benzoinmethylether, Benzoinethylether und Benzoinisopropylether, Benzoinphenylether und Benzoinacetat, Acetophenone, wie Acetophenon, 2,2-Dimethoxyacetophenon, und 1,1-Dichloracetophenon, Benzil, Benzilketale, wie Benzildimethylketal und Benzildiethylketal, Anthrachinone, wie 2-Methylanthrachinon, 2-Ethylanthrachinon, 2-tert.-Butylanthrachinon, 1-Chloranthrachinon und 2-Amylanthrachinon, Triphenylphosphin, Benzoylphosphinoxide, wie beispielsweise 2,4,6-

Trimethylbenzoyldiphenylphosphinoxid (Luzirin TPO) und



Bis(2,4,6-trimethylbenzoylphenyl)-phosphinoxid, Benzophenone, wie Benzophenon und 4,4'-Bis-(N,N'-dimethylamino)-benzophenon, Thioxanthone und Xanthone, Acridinderivate, Phenazinderivate, Quinoxalinderivate oder 1-Phenyl-1,2-propandion-2-O-benzoyloxim, 1-Aminophenylketone oder 1-Hydroxyphenylketone, wie 1-Hydroxycyclohexylphenylketon, Phenyl-(1-hydroxyisopropyl)-keton und 4-Isopropylphenyl-(1-hydroxyisopropyl)-keton. Besonders bevorzugte Verbindungen, die in Kombination mit einem Nd:YVO<sub>4</sub>-Festkörperlaser eingesetzt werden, sind Bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phenylphosphinoxid, 2,4,6-Trimethylbenzoyldiphenylphosphinoxid, 2-Hydroxy-2-methylpropiophenon, Hydroxy-cyclohexylphenylketon und Mischungen dieser Photoinitiatoren.

In den erfindungsgemässen Gemischen wird als Inhibitor bzw. Stabilisator 2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-yloxy (freies Radikal) zugesetzt. Der Einfluss der Konzentration an 2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-yloxy (freies Radikal) in den Beispielformulierungen 1 auf die Eindringtiefe des Laserstrahls und die kritische Energie ist in den Abb. 1 und 2 dargestellt. Die Lasereindringtiefe und die kritischen Energie wurde mittels der Windowpane-Methode, beschrieben von

P. F. Jacobs und D. T. Reid in Rapid Prototyping & Manufacturing, Society of Manufacturing Engineers, Dearborn, MI, 1992, 1<sup>st</sup>. ed., S. 263-280, bestimmt. Man kann den Abbildungen entnehmen, dass schon geringe Zugaben an 2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-yloxy (freies Radikal) zu einem starken Anstieg der kritischen Energie bei nur geringer Veränderung der Eindringtiefe des Laserstrahles führen. Dieser Einfluss des Inhibitors 2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-yloxy (freies Radikal) auf die relevanten Parameter  $E_c$  (kritische Energie,  $\text{mJ cm}^{-2}$ ) und  $D_p$  (Lasereindringtiefe, mils) des Stereolithographieharzes unterscheiden sich vom Einfluss der Inhibitoren wie z. B. Hydrochinon-monomethylether, die denen dem Stand der Technik entsprechenden Stereolithographieharzen zugefügt sind. Der Einfluss des Hydrochinon-monomethylether auf die Parameter  $E_c$  und  $D_p$  in den Beispielformulierungen 2 ist in Abb.3 und 4 dargestellt. Im Vergleich zum Einfluss des Inhibitors 2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-yloxy (freies Radikal) kann die kritische Energie des Stereolithographieharzes nur durch wesentlich höhere Konzentrationen an Hydrochinon-monomethylether in einem signifikant geringerem Rahmen eingestellt

19

- 18 -

werden. Darüber hinaus ist der Einfluss des Inhibitors Hydrochinon-monomethylether auf die Lasereindringtiefe größer als im Falle des Einsatzes von 2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-yloxy (freies Radikal). Dies ist besonders von Nachteil, wenn die Parameter farbiger oder opaker Stereolithographieharze eingestellt werden müssen, da durch Zugabe von Pigmenten bzw. Farbstoffen die Lasereindringtiefe ebenfalls erniedrigt wird. Entsprechend der o. g. Ausführungen kann es so zu einer unter produktionstechnischen Gesichtspunkten unerwünschten Verlängerung der Bauzeiten der Formkörper kommen. Im Falle von Stereolithographieharzen aus dem Bereich der Medizintechnik, und insbesondere im Falle von Stereolithographieharzen für die Herstellung von Ohrstücken sind farbige bzw. opake Stereolithographieharzformulierungen jedoch von besonderer Relevanz.

Beispiel 1:

70,3-x Gew.-%

Bisphenol-A-

ethoxylat (4) dimethacrylat

14,4 Gew.-%

Bisphenol-A-ethoxylat (2) dimethacrylat

9,2 Gew.-% 7,7,9-(bzw.7,9,9-)Trimethyl-4,13-dioxo-  
3,14-dioxa-5,12diazahexadecan-1,16-  
diol-dimethacrylat

4,6 Gew.-% 1,4-Butandiol-dimethacrylat

1,5 Gew.-% Bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-  
phenylphosphinoxid

x Gew.-% 2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-yloxy  
(freies Radikal)

Das 2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-yloxy (freies  
Radikal) wurde in den Konzentrationen von x= 0; 0,005;  
0,01; 0,02 und 0,05 Gew.-% eingesetzt.

#### Beispiel 2:

70,3-x Gew.-% Bisphenol-A-  
ethoxylat(4)dimethacrylat

14,4 Gew.-% Bisphenol-A-  
ethoxylat(2)dimethacrylat

9,2 Gew.-% 7,7,9-(bzw.7,9,9-)Trimethyl-4,13-dioxo-3,14-  
dioxa-5,12diazahexadecan-1,16-diol-  
dimethacrylat

4,6 Gew.-% 1,4-Butandiol-dimethacrylat

1,5 Gew.-% Bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-  
phenylphosphinoxid

24

- 20 -

x Gew.-% Hydrochinon-monomethylether

Der Inhibitor Hydrochinon-monomethylether wurde in den Konzentrationen von x= 0; 0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 1 und 2 Gew.-% eingesetzt.

Es zeigt: Abb. 1:

Den Einfluss der Konzentration von 2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-yloxy auf die Lasereindringtiefe Dp der Harzformulierung nach Beispiel 1.

Abb. 2:

Den Einfluss der Konzentration von 2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-yloxy auf die kritische Energie der Harzformulierungen aus Beispiel 1.

Abb. 3:

Den Einfluss der Konzentration von Hydrochinon-monomethylether auf die Lasereindringtiefe Dp der Harzformulierungen aus Bsp.2.

Abb. 4

Den Einfluss der Konzentration von Hydrochinon-

22

- 21 -

monomethylether auf die kritische Energie der Harzformulierungen aus Bsp. 2.

Den erfindungsgemässen Gemischen können, falls erforderlich, die dem Fachmann bekannten Additive zugesetzt werden, beispielsweise Verlaufsmittel, UV-Stabilisatoren, Benetzungsmittel, Füllstoffe, Farbstoffe und Pigmente. Im Sinne der Erfindung besonders geeignete Farbstoffe sind Anthrachinon-Farbstoff-Zubereitungen, wie sie z. B. von der Firma Bayer unter dem Namen Macrolex verkauft werden.

#### Verwendungsbeispiele

##### Beispiel 3 eines gelblich opaken

Stereolithographieharzes:

66,69 Gew.-%	Bisphenol-A-ethoxylat(4)dimethacrylat
15,6 Gew.-%	Bisphenol-A-ethoxylat(2)dimethacrylat
10 Gew.-%	7,7,9-(bzw.7,9,9-)Trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diaza-hexadecan-1,16-diol-dimethacrylat
5 Gew.-%	1,4-Butandiol-dimethacrylat
1,5 Gew.-%	Bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phenylphosphinoxid

- 22 -

0,8 Gew.-%        pyrogene Kieselsäure  
0,4 Gew.-%        Eisenoxidpigment  
0,01 Gew.-%       2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-yloxy  
                  (freies Radikal)

Beispiel 4 eines blautransparenten

Stereolithographieharzes:

69,035 Gew.-%    Bisphenol-A-ethoxylat(4)dimethacrylat  
15,6 Gew.-%       Bisphenol-A-ethoxylat(2)dimethacrylat  
10 Gew.-%        7,7,9-(bzw.7,9,9-)Trimethyl-4,13-dioxo-  
                  3,14-dioxa-5,12-diaza-hexadecan-1,16-  
                  diol-dimethacrylat  
3,8 Gew.-%        1,4-Butandiol-dimethacrylat  
1,5 Gew.-%        Bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-  
                  phenylphosphinoxid  
0,03 Gew.-%       Anthrachinon-Farbstoff-Zubereitung  
                  (enthält C.I. Solvent Blue 97)  
0,025 Gew.-%      UV-Stabilisator  
0,01 Gew.-%       2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-yloxy  
                  (freies Radikal)

Beispiel 5 eines rottransparenten

## Stereolithographieharzes:

69,055 Gew.-%	Bisphenol-A-ethoxylat (4) dimethacrylat
15,6 Gew.-%	Bisphenol-A-ethoxylat (2) dimethacrylat
10 Gew.-%	7,7,9- (bzw. 7,9,9-) Trimethyl-4,13-dioxo- 3,14-dioxa-5,12-diaza-hexadecan-1,16-diol- dimethacrylat
3,8 Gew.-%	1,4-Butandiol dimethacrylat
1,5 Gew.-%	Bis(2,4,6-trimethylbenzoyl) - phenylphosphinoxid
0,025 Gew.-%	UV-Stabilisator
0,01 Gew.-%	Azofarbstoff Rot H
0,01 Gew.-%	2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-yloxy (freies Radikal)

Die für die Technik der Stereolithographie relevanten Parameter der o. g. Harze sind in Tab.1 aufgeführt. Sämtlich Viskositätsmessungen wurden bei 23°C mit einem CVO 120-Rheometer der Fa. Bohlin Instruments durchgeführt. Die Bestimmung der Biegefestigkeiten, E-Module und Dehnungen wurde in Anlehnung an die EN ISO 178 (1996) mit einer Zwick 1-Testmaschine der Fa. Zwick durchgeführt. Zur Ermittlung der Ec und Dp-Werte mittels der o. g. Windowpane-Methode wurden



jeweils die Mittelwerte aus 10 Windowpane-Probekörpern ermittelt. Die Probekörper wurden mit einer Viper si<sup>2</sup> SLA Anlage, ausgerüstet mit einem Nd:YVO<sub>4</sub> Festkörperlaser, hergestellt. Die Grünlinge wurden mit der Stroboskop- Belichtungseinheit Sonolux PR der Fa. Innovation Meditech mittels 4000 Blitzen nachgehärtet.

Mit ausgehärteten Probekörpern der Stereolithographiharzformulierungen aus Bsp.3-5 wurden darüber hinaus Studien zum cytotoxischen, zum reizenden und zum allergisierenden bzw. sensibilisierenden Potential der Formulierungen durchgeführt.

Zur Bestimmung des reizenden Effektes wurden auf der Basis von ISO 10993-10 (2002), von ISO 10993-12 (2002) und von ISO 17025 (1999) Tests an weißen Neuseelandkaninchen durchgeführt. Diesen wurden Kontrolllösungen und Testextrakte aus den Probekörpern intrakutan injiziert. Aus den Tests ergab sich, dass die o. g.

Stereolithographiharzformulierungen vernachlässigbar reizend sind.

In einer weiteren Testreihe zur Bestimmung der biologischen Reaktion der Säugetierzellkultur (L929)

26

- 25 -

auf die Probekörper wurden Elutionstests gemäss ISO 10993-5 (1999), ISO 10993-12 (2002) und ISO 17025 (1999) durchgeführt. Man findet keine biologische Reaktivität (Grad 0) der L929 Säugetierzellen. Dementsprechend sind die o. g. Materialien nicht cytotoxisch und genügen den Vorgaben aus ISO 10993-5. Ferner wurde das allergisierende Potential und die sensibilisierenden Eigenschaften der Probekörper mittels einer Prüfreihe auf der Basis von ISO 10993-10 (2002), von ISO 10993-12 (2002) in Anlehnung an F. N. Marzulli und H. I. Maibach (eds.), 5<sup>th</sup> ed., 1996, Seiten 403, 440-441, Hemisphere Publishing Corporation, New York, B. Magnusson und A. M. Kligman, J. Invest. Dermatol. 52:268-276 (1969), B. Magnusson und A. M. Kligman, 1970, Allergic contact dermatitis in the guinea pig. Identification of contact allergens, Springfield, IL.:Thomas evaluiert. Die o. g. Stereolithographieformulierungen induzierten keine biologische Reaktion (0 % Sensibilisierung). Gemäß der Skala nach Kligman handelt es sich dabei um eine Reaktion des Grades 1, so dass das allergisierende Potential der

Stereolithographieformulierungen als schwach einzustufen ist. Eine Sensibilisierungsrate gemäß Grad 1 nach Magnusson und Kligman ist als nicht signifikant zu betrachten.

Aus diesen Ergebnissen wird deutlich, dass die erfindungsgemäßen Stereolithographieharzformulierungen im medizintechnischen Bereich, insbesondere für die Herstellung von Ohrstücken, einsetzbar sind.

In Tab. 3 sind die mechanischen und chemischen Parameter des kommerziell erhältlichen, opaken Stereolithographieharz LLS71410 der Fa. Vantico, welches für den medizintechnischen Einsatz konzipiert ist, aufgeführt. Der Tabelle kann man entnehmen, dass im Vergleich die erfindungsgemäßen Formulierungen vorteilhafterweise wesentlich geringere Viskositäten und höhere Dp-Werte besitzen. Ferner liegen die mechanischen Eigenschaften Biegefestigkeit und E-Modul der offenbarten Formulierungen signifikant über den Werten für das kommerziell erhältliche Produkt. Darüber hinaus findet man, dass das Material der Fa. Vantico zwar als nicht cytotoxisch einzustufen ist, aber in Versuchsreihen zur Bestimmung der Cytotoxizität eine dem Grad 1 entsprechende, leichte biologische Reaktion induziert. Unter Berücksichtigung

des Einsatzes im medizintechnischen Bereich ist dies bei den erfindungsgemässen Formulierungen vorteilhafterweise nicht der Fall.

Alle erfindungsgemässen Stereolithographieharzformulierungen aus den Bsp.3-5 weisen unter produktionstechnischen Gesichtspunkten ideale Viskositäten  $< 2250 \text{ mPa s}$  und Grünfestigkeiten auf.

Die konventionelle Technik zur Herstellung von Ohrstücken basiert auf autopolymerisierenden bzw. lischthärtenden Materialien, die in eine Negativform eines Ohrabdruckes gegeben werden. Im Vergleich zu den in der konventionellen Technik genutzten Materialien zur Herstellung von Ohrstücken (z. B. Fotoplast® der Fa. Dreve Otoplastik GmbH (siehe Tab.3)) sind die mechanischen Werte Biegefestigkeit und E-Modul der ausgehärteten Formkörper signifikant höher.

Tab.1: Parameter der Stereolithographieharzformulierungen aus Bsp.3 bis Bsp. 5

Eigenschaft	Zusammensetzung		
	Bsp. 3	Bsp. 4	Bsp. 5
Viskosität bei 23°C, mPa s	700	860	820
E-Modul Grünling, N mm <sup>-2</sup>	1544	750	862
Biegefestigkeit Grünling, N mm <sup>-2</sup>	81	48	51
Dehnung Grünling, %	14	14	15
E-Modul des ausgehärteten Formkörpers, N mm <sup>-2</sup>	2500	2361	2004
Biegefestigkeit des ausgehärteten Formkörpers, N mm <sup>-2</sup>	120	115	98
Dehnung des ausgehärteten Formkörpers, %	8	8	9
E <sub>c</sub> , mJ cm <sup>-2</sup>	14,4	23,4	32,1
Dp, mils	4,1	4,3	5,6

30

- 29 -

Tab.2: Daten zu einem kommerziell erhältlichen Stereolithographieharz der Fa. Vantico

Eigenschaft	Stereolithographieharz LLS71410 der Fa. Vantico
Viskosität bei 23°C, mPa s	2350
E-Modul des ausgehärteten Formkörpers, N mm <sup>-2</sup>	1612
Biegefestigkeit des ausgehärteten Formkörpers, N mm <sup>-2</sup>	81
Dehnung des ausgehärteten Formkörpers, %	12
Ec, mJ cm <sup>-2</sup>	3,4
Dp, mils	6,6

30

- 30 -

Tab.3: Mechanische Werte kommerziell erhältlicher Produkte für die Herstellung von Ohrstücken

Material	E-Modul, N mm <sup>-2</sup>	Biegefestigkeit, N mm <sup>-2</sup>	Bruchdehnung, %
Fotoplast S/IO blau transparent, Lot. 201504	1513	81	10
Fotoplast S/IO rötlich transparent, Lot. 301531	1527	84	13
Fotoplast S/IO farblos transparent, Lot. 203523	1602	88	11
Fotoplast S/IO braun, Lot. 209540	1374	74	14

Patentansprüche:

1. Biokompatible, niedrigviskose, strahlungshärtbare Formulierung, insbesondere für die Stereolithographie, zum Einsatz in der Medizintechnik, insbesondere zur Herstellung von Ohrstücken, enthaltend:

- a) 55-95 Gew.-% eines monomeren oder oligomeren Dimethacrylats auf Basis von Bisphenol A oder Bisphenol F
- b) 0-20 Gew.-% eines Urethanmethacrylats mit einer Funktionalität von  $n < 4$  und einer Viskosität  $< 15 \text{ Pa s}$
- c) 2-15 Gew.-% eines monomeren aliphatischen oder cycloaliphatischen Dimethacrylats mit einer Viskosität  $< 5 \text{ Pa s}$
- d) 0-15 Gew.-% eines monofunktionellen Methacrylats mit einer Viskosität  $< 3 \text{ Pa s}$
- e) 0,5-6 Gew.-% eines oder einer Kombination mehrere Photoinitiatoren, deren Absorption im Wellenlängenbereich des eingesetzten Laserstrahles liegt
- f) 0,0001-2 Gew.-% des Inhibitors 2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-yloxy (freies Radikal), auch in



Verbindung mit bekannten Inhibitoren

g) 0-40 Gew.-% an Füllstoffen

h) 0-5 Gew.-% an Farbpigmenten

i) 0-5 Gew.-% an üblichen Additiven wie UV-Stabilisatoren oder Verlaufsadditiven, wobei der Anteil der Komponenten a) bis h) zusammen 100 Gew.-% beträgt.

2. Formulierung eines Gemisches nach Anspruch 1, enthaltend:

a) 60-90 Gew.-% eines n-fach ethoxylierten Bisphenol-A-Dimethacrylats mit einem Ethoxylierungsgrad von  $n < 10$  oder eine Mischung n-fach ethoxylierter Bisphenol-A-Dimethacrylate mit einem Ethoxylierungsgrad von  $n < 10$

b) 5-17 Gew.-% eines aliphatischen oder cycloaliphatischen Urethanmethacrylats mit einer Funktionalität von  $n < 4$  und einer Viskosität  $< 10 \text{ Pa s}$

c) 3-10 Gew.-% eines monomeren aliphatischen oder cycloaliphatischen Dimethacrylats mit einer Viskosität  $< 3 \text{ Pa s}$

d) 2-10 Gew.-% eines monofunktionellen Methacrylats mit einer Viskosität  $< 3 \text{ Pa s}$

e) 1-4 Gew.-% eines oder einer Kombination mehrerer

Photoinitiatoren, deren Absorption im Wellenlängenbereich des eingesetzten Laserstrahles liegt

- f) 0,005-0,05 Gew.-% des Inhibitors 2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-yloxy (freies Radikal), auch in Verbindung mit bekannten Inhibitoren
- g) 0-20 Gew.-% an Füllstoffen
- h) 0-5 Gew.-% an Farbpigmenten
- i) 0,01-3 Gew.-% an üblichen Additiven wie UV-Stabilisatoren oder Verlaufsadditiven, wobei der Anteil der Komponenten a) bis h) zusammen 100 Gew.-% beträgt.




Abb.1




Abb.2

Dreve Otoplastik GmbH

14279/03

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☒ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**